

# TRUELINE C 2000

PLASTOMERİK ESASLI  
Çatlarda ve Temelde Su Yalıtımında  
Kullanılabilen Takviyeli Bitümlü levhalar

## PERFORMANS DEĞERLERİ

ÖZELLİKLER	DENEY METODU SINIFLANDIRMA	DENEY SONUÇLARI	BİRİM	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ/ TOLERANS
Taşıyıcı	CAM TÜLÜ			
Üst yüzey kaplama		PE FİLM		
Alt düzey kaplama		PE FİLM		
Görsel kusurlar	TS EN 1850-1	GÖRSEL KUSUR YOK	-	-
Uzunluk	TS EN 1848-1	1500	cm	±3
Genişlik	TS EN 1848-1	100	cm	±2
Kalınlık	TS EN 1848-1	1.5	mm	±0.5
Doğruluktan sapma	TS EN 1848-1	YOK	cm	-
Su geçirmezlik	TS EN 1928 Metot A-60 kPa	BAŞARILI	-	-
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)	TS EN 12311-1	300	N/50 mm	±%30
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (enine)	TS EN 12311-1	200	N/50 mm	±%30
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)	TS EN 12311-1	2	%	≥ 2
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (enine)	TS EN 12311-1	2	%	≥ 2
Boyutsal kararlılık	TS EN 1107-1	0,6	%	≤ % 0,6
Düşük sıcaklıklarda esneklik	TS EN 1109	-5	°C	min
Yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet	TS EN 1110	110	°C	min